

Technický list

TL 06_52 FIX 7500 Disperzní fixační lepidlo na koberce

Produkt

Je univerzální bez-rozpouštědlové podlahové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. Vysoká přilnavost k savým materiálům. K lepení podlahových krytin na savý podklad.

Vlastnosti

- Snadné odstranění krytiny
- Sejmutí lepidla bez nutnosti broušení podkladu
- Vysoká přídržnost na textilní krytiny

Použití

- Fixační účinek na textilní krytiny a koberce (podélné vlákno)
- PVC na pěnovce
- PVC s filcem
- CV krytina
- Na betonové podklady, nivelační hmoty, minerální podklady, dřevotřískové a cementotřískové desky, lze použít i překližky, polystyren či polyuretan

Balení

Kbelík 5 kg a 10 kg, Barva: bílá

Technické vlastnosti			
Základ	Disperze		
Spotřeba váleček g/m ²	50 – 200 dle typu válečku		
Hustota	kg/l	1,1	
Čas pokládky	min.	10 - 30	Vyšší teplota čas zkracuje
Aplikační teplota	°C	+ 5 až +35	
Otevřený čas	h.	1	Vyšší teplota čas zkracuje
Pochůznost	h.	< 24	
Plné vytvrzení	h.	< 72	
Datum spotřeby		1 rok	Datum expirace uvedeno na obale.



Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Den Braven Expert

Podklad

Podklad by měl být suchý, čistý, zbaven mastnot a starých lepidel. Pro lepení musí být podklad vždy savý, pokud je nesavý, lepidlo nevyschne anebo dle velikosti plochy bude dlouho zrát. Lepidlo má stále, tzv. dolep a je stále lepidivé. Díky tomuto efektu lze krytinu kdykoliv opět renovovat bez broušení.

Pokyny

Lepidlo nanášejte plošně na jednu stranu lepené plochy válečkem pro PVC krytiny v tloušťce cca 1 – 1,5 mm. Čas pokládky je 10 až 30 min. Při + 23 °C. Pokud je teplota vyšší, tak se čas zkracuje. Dle možnosti proveďte fixaci a zatížení lepeného spoje. Úplné vytvrzení je po 24 – 72 hodinách (dle savosti podkladu a tloušťce lepidla). Minimální aplikační teplota +15°C až +30°C. Spotřeba lepidla 50 – 200 g/m² (dle savosti podkladu a velikosti válečku).

Skladování

V originálním neotevřeném obalu při teplotách +10 °C až +25 °C. Datum expirace je uvedený na obale. Výrobek nesmí zmrznout. Chrňte před slunečním žářem. Skladujte mimo dosah dětí.

Čištění

Nevytvrzené lepidlo, lze omýt čistou horkou vodou a vytvrzené lepidlo vyčistíte mechanicky škrabkou anebo nožem.

Bezpečnost

Viz. <<Bezpečnostní list 06_52>>

Aktualizace: Aktualizováno dne 10.06.2020

Vyhotoveno dne 21.11.2019

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100