

Technický list Authentic Floor

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Authentic Floor
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,55
V-spára			ano
	ISO 14001		ano
	ISO 9001		ano
Celková tloušťka	EN 429	mm	2,5
Celková váha	EN 430	g/m ²	4300
Tlaková pevnost	EN 433	mm	0,05
Vhodné pro kolečkové židle			ano
Vhodné pro podlahové topení			ano
Tepelný odpor		m ² K/W	0,2
Útlum kročejového hluku	En ISO 10140-3	dB	4
Hořlavost			Bfl-s1
Rozměrová stálost		%	0,06
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemická odolnost			ano*
Kluzkost			R9/DS

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Authentic Floor
Oblast použití			23-33, +42
Rozměry a balení			22,86 x 121,92 cm, 12 lamel/balení = 3,34 m ²

* V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.



Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.