

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO24346	mm	2.00	
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO24340	mm	0.30	
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m²	3460	
Rozměr	EN ISO 24342	mm	457,2x914,4 609,6x609,6 184,15x1219,2 230x1500	184,15x1219,2
Počet lamel/dílců a m² v balení	-	-	9 / 3,76 m² 9 / 3,35 m² 15 / 3,36 m² 11 / 3,80 m²	15 / 3,36 m²

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582	
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	Třída	23 – 31	
Hořlavost	EN 13 501-1	Třída	Bfl-s1	
Vnik el. proudu	EN 1815	kV	< 2	
Kluznost za mokra	DIN 51130	Třída	R10	

VLASTNOSTI

Třída otěru		-	T	
Obsah pojiva	EN ISO 10582	typ	I	
Hluk v místnosti	NF S 30174	dB	77	
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	dB	4	
Rozměrová stálost (norma	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	
Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota)	-	%	≤ 0.10	
Odolnost vůči otlaku	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	
Test kolečkovou židlí	ISO 4918	-	OK	
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	
Tepelná odolnost	EN ISO 10456	M².K/W	0,008	
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	Stupeň	≥ 6	
Povrchová úprava	-	-	ProtecShield™	
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK	

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10	
------------------	-------------	--------	------	--

CE MARKING

CE	EN 14041	-		
		-		