

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO24346	mm	2.50		
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO24340	mm	0.55		
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m²	3850		4410
Rozměr Počet lamel/důlců a m² v balení	EN ISO 24342 -	mm -	184,15x1219,2 x15 / 3,36 m² 230x1500 x9 / 3,11 m² 457,2x914,4 x9 / 3,76 m² 609,6x609,6 x9 / 3,35 m² 152,4x762 x33 / 3,82 m²	184,15x1219,2 (EIR) x15 / 3,36 m² 230x1500 (EIR) x9 / 3,11 m² 609,6x609,6 x9 / 3,35 m² 133,35x800,1 x33 / 3,20 m² 914,4x914,4 x5 / 4,18 m²	

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582		
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	33 – 42		
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1		
Vznik el. Proudů	EN 1815	kV	< 2		
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R10		

VLASTNOSTI

Třída otěru		-	T		
Typ pojiva	EN ISO 10582	typ	I		
Hluk v místnosti	NF S 30174	dB	77		
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	dB	4		
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25		
Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota)	-	%	≈ 0.10		
Odolnost vůči otlačku	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Test kolečkovou židlí	ISO 4918	-	OK		
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6		
Povrchová úprava	-	-	ProtecShield™		
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK		

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10		
------------------	-------------	--------	------	--	--

CE MARKING

CE	EN 14041	-			
		-			